


**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



Bescheinigung

Die Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien in Düsseldorf/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen"

am 10. Oktober 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol C 08 K 7/16 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 18. Juni 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Agurks

Aktenzeichen: 198 46 774.5

Henkel KGaA
Dr. Schenker / SG
08.10.1998

P a t e n t a n m e l d u n g

H 3722

"Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen"

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen, wobei die Additive in Granulat-förmiger Angebotsform vorliegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Granulat in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegt. Die Erfindung betrifft weiterhin Mittel für die Kunststoffverarbeitung, enthaltend solche Granulate sowie die Verwendung solcher Granulate als Hilfsmittel zur Verarbeitung von Kunststoffen.

Stand der Technik

Kunststoffe sind Polymere, die strukturell aus Molekülketten mit zahlreichen, sich praktisch endlos wiederholenden Bausteinen bestehen, welche sich in bezug auf die physikalischen Eigenschaften von niedermolekularen Verbindungen unterscheiden. So weisen Polymere im Vergleich zu niedermolekularen Verbindungen beispielsweise hohe Zugfestigkeiten und Elastizität auf.

In polymerisierte Kunststoffmassen werden im Zuge der industriellen Verarbeitung – je nach Weiterverarbeitung und Zweckbestimmung – ~~geeignete Zusatzstoffe, sogenannte~~ Additive, eingemischt. Auf diese Weise können Basispolymere an individuelle Bedürfnisse hinsichtlich der gewünschten Eigenschaften angepaßt werden.

Kunststoffadditive werden in den unterschiedlichsten Konfektionierungsformen angeboten. Für feste Verbindungen ist die einfachste Anbietungsform das Pulver. **Pulver** kann jedoch leicht verbacken und führt beim Verarbeiten zum Stauben. Durch Verpressen des Pulvers in einem Granulator erhält man ein **Stäbchengranulat**. Der Staubanteil ist gering, es können aber durch die schlechtere Förderfähigkeit und den vorhandenen Staubanteil Probleme bei der Verarbeitung auftreten. Für einige Additive, die einen hohen schmelzbaren Anteil besitzen bietet sich auch die **Pastille oder Schuppe** als Lieferform an. Für die Herstellung wird das jeweilig Produkt aufgeschmolzen und dann auf gekühlte Schuppenwalzen oder Bändern abgekühlt. Pastillen sind staubfrei und können leicht in den Kunststoff eingearbeitet werden. Thermisch labile oder reaktionsfähige Verbindungen können jedoch nicht geschuppt oder pastilliert werden.

Beschreibung der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen in einer Form zur Verfügung zu stellen, die eine leichte Handhabbarkeit garantiert und die eine gute Einarbeitbarkeit in thermoplastische Kunststoffe gewährleistet.

Es wurde nun gefunden, daß extrudierte Kunststoffadditive durch Verrundung wie Marumerisieren in eine annähernd kugelförmige bis zylindrische Gestalt gebracht werden können. Derartig geformte Granulate ("**Perlen**") bieten einerseits den Vorteil der guten

Förderbarkeit und Staubfreiheit, andererseits lassen sie sich bei der Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffen gut einarbeiten, d.h. in den Kunststoffen dispergieren.

Die so hergestellten Additiv-Perlen eignen sich hervorragend als Angebotsform für Kunststoffadditive, insbesondere für Stabilisator- und/oder Gleitmittel-Compounds für die PVC-Verarbeitung, beispielsweise solcher auf Calcium/Zink- sowie Blei-Basis.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen, wobei die **Additive in Granulat-förmiger Angebotsform** vorliegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Granulat in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegt.

Im Hinblick auf das Länge/Durchmesser-Verhältnis sei auf folgendes hingewiesen: Die erfindungsgemäßen Additiv-Granulate haben die Form von Rotationskörpern (daher kann man anschaulich auch von "Perlen" sprechen). Die Länge der Längsachse der Perlen wird dabei als "Länge" und der maximale Durchmesser der Perlen (senkrecht zur Längsachse gemessen) als "Durchmesser" bezeichnet. Im Falle, daß das Länge/Durchmesser-Verhältnis 1:1 beträgt, handelt es sich um Kugeln. Bei der unten näher beschriebenen Art der Herstellung der Additiv-Granulate ergibt sich die Perlenform dadurch, daß nach Extrusion nebst Abschlagen am Granulierkopf mit Lochdüsenplatten zunächst zylinderförmige Teilchen erhalten werden, deren Enden dann in Rondiergeräten verrundet werden.

Die erfindungsgemäße Angebotsform der Kunststoffadditive vereinigt in sich mehrere gute anwendungstechnische Eigenschaften, die in dieser Häufung nicht bei herkömmlichen Anbietungsformen wie Pulvern oder Pastillen auftreten. Für experimentelle Belege sei auf den Beispielteil verwiesen. Wie oben bereits gesagt handelt es sich bei diesen positiven anwendungstechnischen Eigenschaften um ausgezeichnete Förderbarkeit, ferner um Staubfreiheit, beides Eigenschaften die eine exzellente Handhabbarkeit gewährleisten. Darüber hinaus eröffnet die erfindungsgemäße Angebotsform reichhaltige Möglichkeiten

im Hinblick auf die "Breite der Rezeptur"; darunter ist zu verstehen, daß die erfindungsgemäßen Perlen nicht nur ein einziges Additiv enthalten können, sondern auch mehrere und zwar unabhängig davon ob diese Additive etwa thermisch labil sind, nicht oder schwer aufschmelzbar sind, ansonsten schwer handhabbare Polymere darstellen usw. Die genannten positiven anwendungstechnischen Eigenschaften bleiben auch dann erhalten, wenn die Rezepturbandbreite der erfindungsgemäßen Perlen hoch ist, also wenn mehrere unterschiedliche - darunter durchaus auch thermolabile und ansonsten an sich schwer handhabbare - Additive in den Perlen vorhanden sind.

Die **Kunststoffe** können im Rahmen der vorliegenden Erfindung aus den dem Fachmann einschlägig bekannten thermoplastischen Kunststoffen an sich beliebig gewählt werden. Beispiele für geeignete Kunststoffe sind:

- Homopolymere aus einem α -Olefin mit zwei bis acht Kohlenstoffatomen, Copolymerisate von zwei entsprechenden α -Olefinen, vorzugsweise Copolymerisate aus Ethylen, Ethylen-Homopolymerisate wie HDPE (high density polyethylene), LDPE (low density polyethylene), VLDPE (very low density polyethylene), LLEPE (linear low density polyethylene), MDPE (medium density polyethylene), UHMPE (ultra high molecular polyethylene), VPE (vernetztes Polyethylen), HPPE (high pressure polyethylene), isotaktisches Polypropylen, syndiotaktisches Polypropylen, Metallocenkatalysiert hergestelltes Polypropylen, schlagzäh-modifiziertes Polypropylen, Random-Copolymere auf Basis Ethylen und Propylen, Blockcopolymere auf Basis Ethylen und Propylen, Homopolymere auf Basis 1-Butylen, 1-Pentylen, 1-Hexylen, 1-Octylen, Isobutylen, 2-Methyl-1-Butylen, 3-Methyl-1-Pentylen, 4-Methyl-1-Pentylen, 2, 3-Dimethyl-1-Butylen, 2-Ethyl-1-Butylen sowie Mischungen davon.
- Copolymerisate von Ethylen mit 1-Butylen, 1-Hexylen, 1-Octylen und 4-Methyl-1-Pentylen.

- Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisate, Ethylenethylacetat-Copolymerisate, Ethylenacrylsäure-Copolymerisate und Mischungen davon.
- Ethylenpropylengummi (EPDM), auch Dien-modifiziert (EPR), Styrol-Butadien-Styrol-Copolymerisate (SBS), Styrol-Ethylen-Buthylen-Styrol-Copolymerisate (SEBS) und Mischungen davon.
- Halogenhaltige Kunststoffe, insbesondere Homopolymerisate von Vinylverbindungen, beispielsweise von Vinylchlorid.

Die **Additive** können im Rahmen der vorliegenden Erfindung aus den dem Fachmann einschlägig bekannten Additiven zur Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffen an sich beliebig gewählt werden. Beispiele für geeignete Additive sind: Antistatika, Antischleiermittel, Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Haftmittel, Kalandrierhilfen, Formtrennmittel, Gleitmittel, Trennmittel, Schmiermittel, Weichmacher, Duftmittel, Flammenschutzmittel, Füllstoffe und Mittel zur Erhöhung der Thermostabilität (Thermostabilisatoren).

Im Hinblick auf die Begriffe "Gleitmittel" und "Trennmittel" sei auf folgendes hingewiesen: Nach dem üblichen Sprachgebrauch des Fachmanns bezeichnet man solche Produkte als Trennmittel, die die Reibungswiderstände überwiegend zwischen Polymerschmelze und Stahloberfläche der bei der formgebenden Verarbeitung eingesetzten Maschine reduzieren; die Reduktion des Reibungswiderstandes hat zur Folge, daß der Massedruck der Schmelze reduziert wird. Demgegenüber wirken Gleitmittel überwiegend in der Polymerschmelze und setzen die internen Reibungskräfte herab, wodurch die Schmelze auch bei hohen Füllstoffgehalten einen guten plastischen Fluß behält, der für die Ausfüllung des formgebenden Werkzeugs von Bedeutung ist.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden als **Gleit- bzw. Trennmit-**
tel bei 20°C feste oder flüssige Calciumsalze und/oder Magnesiumsalze und/oder Alumi-
niumsalze und/oder Zinksalze eingesetzt, die ausgewählt sind aus

- a) Calciumsalzen von gesättigten oder ungesättigten, geradkettigen oder verzweigten Monocarbonsäuren mit 6 bis 36 C-Atomen,
- b) Calciumsalzen der unsubstituierten oder mit C₁₋₄-Alkylresten substituierten Benzoe-
säure,
- c) Zinksalzen von gesättigten oder ungesättigten, geradkettigen oder verzweigten Mono-
carbonsäuren mit 6 bis 36 C-Atomen,
- d) Magnesiumsalzen von gesättigten oder ungesättigten, geradkettigen oder verzweigten
Monocarbonsäuren mit 6 bis 36 C-Atomen,
- e) Magnesiumsalzen von gesättigten oder ungesättigten Dicarbonsäuren mit 6 bis 10 C-
Atomen,
- f) Aluminiumsalzen von gesättigten oder ungesättigten, geradkettigen oder verzweigten
Monocarbonsäuren mit 6 bis 36 C-Atomen

Für die vorstehend genannten Calcium-, Magnesium-, Zink- und Aluminiumsalze gilt,
daß sie sowohl allein als auch in Mischung untereinander eingesetzt werden könnten.

Weitere Gleit- bzw. Trennmittel, die alleine oder in Kombination miteinander eingesetzt
werden können, sind die hierfür einschlägig aus dem Stand der Technik bekannten Sub-
stanzen. Vorzugsweise kommen folgende Verbindungstypen in Frage: Kohlenwasser-
stoffwachse, die im Temperaturbereich von 70 bis 130°C schmelzen, oxidierte Polyethy-
lenwachse, freie Fettsäuren mit 8 bis 22 C-Atomen und deren verzweigtkettige Isomere,
beispielsweise Stearinsäure oder auch Hydroxystearinsäure, α -Olefine, Wachsester, d. h.
Ester aus längerkettigen Monocarbonsäuren und Monoalkoholen, primäre und sekundäre,
gesättigte und ungesättigte höhere Alkohole mit vorzugsweise 16 bis 44 C-Atomen im
Molekül, Ethylendiamindistearat, Montansäureester von Diolen, beispielsweise von Et-

handiol, 1,3-Butandiol und Glycerin, Mischungen derartiger Montansäureester mit unveresterten Montansäuren, Partialester aus Fettsäuren mit 8 bis 22 C-Atomen und Polyolen mit 2 bis 6 C-Atomen und 2 bis 6 Hydroxylgruppen, die pro Molekül im Durchschnitt mindestens eine freie Polyol-Hydroxylgruppe enthalten. Einsetzbar sind weiterhin die in der **DE-C-19 07 768** beschriebenen Mischester mit Hydroxyl- bzw. Säurezahlen im Bereich von 0 bis 6 aus aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Dicarbonsäuren mit 2 bis 22 C-Atomen im Molekül, aliphatischen Polyolen mit 2 bis 6 Hydroxylgruppen im Molekül und aliphatischen Monocarbonsäuren mit 12 bis 30 C-Atomen im Molekül. Beispiele hierfür sind Mischester aus Maleinsäure-Pentaerythrit-Behensäure, Mischester aus Adipinsäure-Pentaerythrit-Ölsäure und Mischester aus Adipinsäure-Pentaerythrit-Stearinsäure. Derartige Gleit- oder Trennmittel können im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl einzeln, als auch in Kombination miteinander, sowie auch in Kombination mit dem oben genannte Calcium-, Magnesium- oder Aluminiumsalzen eingesetzt werden.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden als **Füllstoffe** Verbindungen eingesetzt, die ausgewählt sind aus der Gruppe: Talkum, Kaolin, Kreide und dergleichen.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden als **Thermostabilisatoren** Verbindungen eingesetzt, die ausgewählt sind aus der Gruppe: Calcium und/oder Zinkseifen, Antioxidantien, kationische Schichtverbindungen - beispielsweise Hydrotalcite oder modifizierte Hydrotalcite -, Zeolithe.

Additive, die im Bereich der Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden, können - wie dem Fachmann bekannt - nicht nur hinsichtlich ihrer Funktion klassifiziert werden, sondern auch hinsichtlich ihrer chemischen Struktur. Auch unter der Perspektive eines strukturel-

len Ansatzes gilt, daß die Additive im Rahmen der vorliegenden Erfindung keinerlei ~~Beschränkungen unterliegen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Ver-~~bindungen einer bestimmten Stoffklasse, mithin Verbindungen die unter strukturellen Gesichtspunkten derselben Klasse zugeordnet werden können, in der Praxis häufig nicht nur eine Funktion erfüllen, sondern zwei oder mehrere. So können beispielsweise Calcium- bzw. Zinkseifen - wie oben beschrieben - als Gleit- und/oder Trennmittel wirken, sie können aber auch - etwa bei der Verarbeitung des Kunststoffes Polyvinylchlorid (PVC) - als Mittel zur Verbesserung der Thermostabilität dienen.

Die **Herstellung** der erfindungsgemäßen Additiv-Granulate ("Perlen") erfolgt in der Regel wie folgt: Eine Kunststoffadditiv-haltige Zusammensetzung, insbesondere eine Zusammensetzung, die ausschließlich aus Kunststoff-Additiven besteht, wird in einen 1- oder 2-welligen Extruder eingebracht. Bevorzugt sind 2-wellige Schneckenknetextruder (2-Wellen-Gleichläufer-Extruder oder Gegenläufer-Extruder), wobei man insbesondere einen Extrusionsdruck im Bereich von 15 bis 100 bar und ganz bevorzugt im Bereich von 25 bis 60 bar einstellt. Die Temperatur im Extruder ist an sich nicht kritisch, insbesondere arbeitet man jedoch im Bereich von 20 bis 110 °C. Die eingesetzten Extruder werden mit Granulierköpfen versehen, die insbesondere Lochdüsenplatten aufweisen; dies hat zur Folge, daß zu feinen Strängen extrudiert wird, die nach dem Düsenaustritt mittels eines Abschlagmessers in zylindrische Granulate überführt werden. Vorzugsweise verwendet man solche Lochdüsenplatten, die Bohrungen mit Durchmessern im Bereich von 0,8 bis 5 mm und insbesondere 1,5 bis 2,5 mm aufweisen. Die Abschlagtemperatur wird vorzugsweise im Bereich von 30 bis 110 °C eingestellt, wobei 40 bis 80 °C besonders bevorzugt sind. Diese Granulate werden dann in üblichen Rondiergeräten chargenweise oder kontinuierlich verrundet. Bei der Verrundung stellt man die Temperatur so ein, daß die Masse eine hinreichende Plastizität besitzt. Vorzugsweise arbeitet man dabei im Temperaturbereich von 20 bis 110 °C. Einschlägige Verrundungstechniken sind dem

Fachmann bekannt, insbesondere die Technik des Marumerisierens. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft auf die Offenbarung der deutschen Patentschrift **DE-C-12 94**

351 "Vorrichtung zur Herstellung von kugelförmigen Körnern aus feuchten, vorgeformten Teilchen" verwiesen, in der eine Rondiervorrichtung mit rotierender Bodenscheibe beschrieben wird, wobei durch Variation der Granulat-Verweilzeit im Rondiergerät und/oder der Rotationsgeschwindigkeit der Gerätescheibe der gewünschte Abrundungsgrad eingestellt werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung lassen sich insbesondere alle handelsüblichen Rondiergeräte einsetzen.

In einer Ausführungsform können die primär gebildeten und noch plastischen Additiv-Granulat-Körner vor, während oder nach der Rondierung mit weiteren Wirkstoffen beaufschlagt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um besonders temperaturempfindliche Kunststoffadditive handeln. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die erfindungsgemäßen Additiv-Granulate an der Oberfläche mit ein oder mehreren Verbindungen **bepudert**. Hierzu eignen sich insbesondere organische Wirkstoffe, anorganische Wirkstoffe und Trennmittel, die einzeln oder in Kombination untereinander eingesetzt werden können. Ganz besonders geeignet sind dabei Zeolithe sowie kationische Schichtgitterverbindungen, etwa Hydrotalcite oder modifizierte Hydrotalcite. Die zum Bepudern eingesetzten Verbindungen werden insbesondere in Mengen von 0,01 bis 5 Gew.% - bezogen auf die Additiv-Granulate (Perlen) - eingesetzt. Vorzugsweise geschieht das Bepudern zugleich mit dem Verrunden.

Wie bereits gesagt liegen die erfindungsgemäßen Kunststoffadditiv-Granulate ("Perlen") in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vor. In einer wichtigen Ausführungsform sind Teilchengröße und Teilchenform einheitlich. Die bevorzugte Teilchenform ist die Kugelform. Bevorzugte Teilchengrößen liegen im Bereich von 0,5 bis 5 mm Kugeldurchmesser, insbesondere im Bereich von 0,8 bis 3 mm. Die Bestandteile dieser Kugeln können dabei

nach Art und Menge den heute üblichen Rezepturen für Kunststoffadditiv-Zusammensetzungen entsprechen.

In einer weiteren Ausführungsform können die erfindungsgemäßen Additiv-Granulate recycliciert werden. Darunter ist zu verstehen, daß sie im ersten Verfahrensschritt zur Herstellung der Additiv-Granulate - dem Extrudieren - in Kombination mit anderen Stoffen erneut eingesetzt werden können.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind **Mittel** für die Kunststoffverarbeitung, enthaltend Additive für die Kunststoffverarbeitung, wobei diese Mittel in Granulat-förmiger Angebotsform vorliegen und wobei das Granulat in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die **Verwendung** von Granulaten als Hilfsmittel zur Verarbeitung von Kunststoffen, dadurch gekennzeichnet daß die Granulate aus einem oder mehreren üblichen Kunststoffadditiven bestehen und in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein **Verfahren** zur Herstellung von Kunststoffen, wobei man pulverförmige und/oder granulatförmige thermoplastische Homo- und/oder Copolymere zusammen mit den erfindungsgemäßen Additiv-Granulaten einer formgebenden Verarbeitung, insbesondere Extrusion, Spritzguß oder Folienblasen unterwirft. Dabei können alle dem Fachmann einschlägig bekannten Vorrichtungen eingesetzt werden, bei der Extrusion insbesondere die verschiedensten handelsüblichen Ein- und Doppelschneckenextruder.

Beispiele

I. Materialien

Für die untenstehenden Untersuchungen wurde ein handelsüblicher pulverförmiger Ca/Zn-Stabilisator ("Stabilox CZ 2697"; Fa. Henkel/Düsseldorf)

- zu einem Stäbchengranulat (= nicht-erfindungsgemäßes Additiv-Granulat zu Vergleichszwecken) und ferner
- zu abgerundeten Perlen (= erfindungsgemäßes Additiv-Granulat) verarbeitet.

2. Herstellung der Materialien

2.1. Stäbchengranulat

Für die Herstellung des Stäbchengranulates wurde ein CPM-Granulator eingesetzt (Preßtemperatur = 30 °C). Die erhaltenen Stäbchen wiesen einen Durchmesser von 3 mm und eine Länge von etwa 5 mm auf.

2.2. Perlen

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Additiv-Granulate geschah wie folgt: Pulverförmiges Stabilox CZ 2697 wurde kontinuierlich einem 2-Schnecken-Knetter (Extruder vom Typ ZSK 25 der Fa. Werner & Pfleiderer = zweiwelliger Schneckenknetter-Gleichläufer-Extruder; Schneckendurchmesser = 25 mm; L/D = 12) zugeführt, dessen Gehäuse einschließlich des Extruder Granulierkopfes auf 50 °C temperiert war. Die Schneckendrehzahl betrug dabei 160 UpM, der Extrusionsdruck = 42 bar, der spezifische Energieeintrag = 0,017 kWh/kp. Durch die Extruder-Kopf-Lochdüsenplatte wurde zu feinen Strängen extrudiert, die nach dem Düsenaustritt mittels eines Abschlagmessers zu zylindrischen Granulaten zerkleinert wurden (Heißabschlag-Granulierkopf mit einem Düsenplättchen

mit 47 2-mm-Bohrungen: 2-flügeliges Messer; Abschlagtemperatur von 50 °C; Messerdrehzahl = 2650 UpM). Das aus der Extruder-Granulierung anfallende Granulat wurde in einem handelsüblichen Rondiergerät vom Typ Marumerizer (Schlüter Spheronizer RM 400) verrundet (Verrundungsbedingungen: Drehzahl = 320 UpM; Verweilzeit = 30 s). Im Verrundungsapparat wurde mit 3 Gew.-% - bezogen auf eingesetztes Stabilox CZ 2697 - Sasil A 40 (Wessalith P / Fa. Degussa) abgepulvert. Anschließend erfolgte eine Granulat-Siebung durch ein 2,5-mm-Sieb, wobei etwa 10% Überkorn (Agglomerate) abgesiebt wurden. Die erhaltenen Additiv-Granulate ("Perlen") waren annähernd kugelförmig.

3. Anwendungstechnische Prüfungen

3.1. Bestimmung des Abriebs

Je 50 g des Stäbchen-förmigen und des Perlen-förmigen Ca/Zn-Stabilisators (hergestellt wie oben beschrieben gemäß 2.1 bzw. 2.2) in einem Retsch-Siebanalysegerät mechanisch belastet und der Abrieb bestimmt. Folgende Parameter wurden dabei eingestellt: Zeit 5 min, Schwingungsamplitude 1 mm, Maschenweite Prüfsieb: 0,315 mm.

Abrieb

Anbietungsform	Abrieb [g]	Abrieb [%]
Stäbchengranulat gemäß 2.1.	0,23	0,46
Perlen gemäß 2.2.	0,02	0,04

Wie aus der Tabelle ersichtlich wiesen die Perlen einen erheblich geringeren Abrieb auf. Dies ist unter anwendungstechnischen Gesichtspunkten von großer praktischer Bedeutung.

3.2. Bestimmung der Förderfähigkeit

Zur Bestimmung der Förderfähigkeit wurden je 96 g des Stäbchengranulats gemäß 2.1. und der Perlen gemäß 2.2. in einen unten verschlossenen Trichter gegeben, der Auslauf

geöffnet und die Auslaufzeit gemessen. Der Trichter (Polyethylen-Pulvertrichter mit oberem Durchmesser von 105 mm) hatte folgende Abmessungen: Durchmesser des Auslaufs: 23 mm, Länge des Auslaufs: 23 mm.

Förderfähigkeit

Anbietungsform	Auslaufzeit [s]
Stäbchengranulat	2.6 / 3.2 / 2.8
Perlen	1.5 / 1.4 / 1.4

Die Auslaufzeiten wurden jeweils 3-fach bestimmt

Wie aus der Tabelle ersichtlich war die Auslaufzeit bei den erfindungsgemäßen Perlen signifikant geringer als bei dem Stäbchengranulat. Dies bedeutet für die Praxis, daß eine klar verbesserte Förderfähigkeit, insbesondere eine höhere Fördergeschwindigkeit gegeben ist.

3.3. Einsatz in PVC-Rezepturen

Am Beispiel des Ca/Zn-Stabilisators Stabinox CZ 2697 wurden die anwendungstechnischen Eigenschaften von Pulver, Stäbchengranulat und Perlen verglichen. Dazu wurden die einzelnen Anbietungsformen mit Polyvinylchlorid (PVC, "Evipol SH 6830" = handelsübliches Suspensions-PVC) in einem Mischer der Fa. Herschel zu einem Dry-Blend verarbeitet (Materialmenge: 3kg, Heizen bis 120 °C, anschließend Abkühlen).

Rezepturen

	B1	B2	B3
EVIPOL SH 6830	100	100	100
Stabinox CZ 2697 (Pulver gemäß 1.)	3.35	-	-
Stabinox CZ 2697 (Stäbchengranulat gemäß 2.1.)	-	3.35	-
Stabinox CZ 2697 (Perlen gemäß 2.2.)	-	-	3.35

Angaben in der Tabelle in Gewichtsteilen

Die Rezepturen B1 bis B3 (Dry-Blends) wurden zunächst hinsichtlich Siebrückstand und Schüttgewicht untersucht:

Siebrückstand und Schüttgewicht

	Siebrückstand [> 0.5 mm]	Schüttgewicht
Rezeptur B1	0.09	621
Rezeptur B2	0.12	617
Rezeptur B3	0.07	614

Siebrückstand: Angaben in g bezogen auf 200 g Dry-Blend

Schüttgewicht: Angaben in g/l

Zur Erläuterung der Bestimmung des Siebrückstandes: Als Indikator für das Ausmaß der Dispergierung beim Mischen wurden 200 g des Dry-Blend über ein Sieb mit der Maschenweite 0,5 mm gesiebt. Alle Partikel, die eine Größe oberhalb von 0,5 mm aufweisen, bleiben bei diesem Test im Sieb. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Siebrückstand.

Anschließend wurden die Dry-Blends auf einem Doppelschnecken-Extruder der Fa. Weber zu einem Flachband extrudiert. Bei der Extrusion wurden folgende Parameter eingestellt: Drehzahl = 20 UpM, Maschinenbelastung = 42, Temperatur = 180 °C. Das Flachband wies eine Dicke von 1,5 mm und eine Breite von 25 mm auf.

Unmittelbar nach der Herstellung der Flachbänder wurde deren Farbe, die sogenannte Anfangsfarbe, bestimmt. Hierzu wurde die dem Fachmann bekannte L*,a*,b*-Methode (vergleiche DIN 6174, CIELAB 1976) herangezogen. Der b*-Wert gibt dabei die Lage auf der Blau/Gelb-Achse an. Üblicherweise wird der b*-Wert auch Gelbwert genannt. Bei den Messungen kam ein handelsübliches Gerät mit der Bezeichnung "Micro Color" (Fa. Dr. Lange) zum Einsatz. Die Farbwerte sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Als weiterer Parameter wurde bestimmt, wie lange es dauert, bis sich die Teststreifen bei einer Temperaturbehandlung in einem Thermoofen schwarz färbten (vergleiche DIN 5033). Zu diesem Zweck wurden die Flachbänder bei 180 °C in einem Thermoofen getempert, wobei sie im Abstand von 15 Minuten zur visuellen Kontrolle kurz aus dem

Ofen herausgefahren wurden. Die Zeit in Minuten bis zur Schwarzfärbung wird als Langzeitstabilität bezeichnet. Die Prüfergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Thermostabilität

	Gelbwert b* nach		Langzeitstabilität (=Stabilitätsende nach)
	0 min	15 min	
Rezeptur B1	15	34	90 min
Rezeptur B2	15	35	90 min
Rezeptur B3	15	35	90 min

Insgesamt zeigte sich, daß das Flachband, daß unter Einsatz der erfindungsgemäßen Perlen hergestellt worden war (Rezeptur B3), ebenso thermostabil war, wie die Flachbänder, die unter Einsatz von Pulver oder Stäbchengranulat hergestellt worden waren (Rezepturen B1 und B2). Mithin sind die oben genannten anwendungstechnischen Vorteile der erfindungsgemäßen Additiv-Granulate ("Perlen") - also insbesondere geringerer Staubanteil, bessere Förderfähigkeit, bessere Flexibilität bei der Formulierung von Rezepturen - ohne negative Auswirkungen auf deren Fähigkeit zur Thermostabilisierung von PVC.

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. ~~Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen, wobei die Additive in Granulat-~~
förmiger Angebotsform vorliegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Granulat in Form
von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-
Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegt.
2. Additive nach Anspruch 1, wobei die Oberfläche der Granulatkörner zusätzlich mit
anorganischen und/oder organischen Wirkstoffen und/oder Trennmitteln bepudert ist.
3. Mittel für die Kunststoffverarbeitung, enthaltend Granulate gemäß den Ansprüchen 1
oder 2.
4. Verwendung von Granulaten als Hilfsmittel zur Verarbeitung von Kunststoffen, da-
durch gekennzeichnet daß die Granulate aus einem oder mehreren üblichen Kunst-
stoffadditiven bestehen und in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern
mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegen.
5. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen, wobei man pulverförmige und/oder gra-
nulatförmige thermoplastische Homo- und/oder Copolymere zusammen mit den Ad-
ditiv-Granulaten gemäß den Ansprüchen 1 oder 2 einer formgebenden Verarbeitung
unterwirft.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Additive für die Verarbeitung von Kunststoffen, wobei die Additive in Granulat-förmiger Angebotsform vorliegen, und wobei das Granulat in Form von kugelförmigen bis zylindrischen Körnern mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis im Bereich von 1:1 bis 3:1 vorliegt, zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Angebotsformen durch eine verbesserte Handhabbarkeit und/oder Einarbeitbarkeit in den Kunststoff aus.